新加坡发碁制造产品

硬脂酸钙

等级	熔点	氧化物含量	游离脂肪酸	挥发份	可溶性盐	堆密度	伙粒度	
	℃	%	最高%	最高%	最高%	g/l	200 目筛	325 目筛
S	150-160	9.2-10	1.0	3	0.1	200	1.0	-
Eur. Phar(*)	145-160	9.2-10	1.0	3	0.1	200	1.0	-

适　用	用　途
聚氯乙烯 (PVC) 加工	主要用于硬质 PVC 制品, 与硬脂酸锌作为无毒稳定剂混合使用 (最常用是 S 级)。
聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP) 制造和加工	主要用于除酸剂和润滑剂(最常用是 S 级)。
聚酰胺(Polyamide)和聚碳聚酯(PC)	用作润滑剂促进流动性。
聚酯 (Polyester)	用作内部润滑剂。
乳胶和橡胶 加工	用于抗凝结剂。
建筑材料	作为疏水剂用于灰泥和墙粉中 (最常用型号是 S 级)
食品和饲料	用作防结块剂。

环境:　产品可进行生物降解

毒性:　产品无毒性，可参考：

[美国]　美国粮食和药物管理局标题 21 CFR 172.863 – 175.300

[欧经会]　委托指令 90/128/EEC (日期: 1990 年 2 月 23 日及更进一步修改)

标准包装:　20 公斤袋放在 CP3 托盘上，每个托盘 1,000 公斤

400 及 800 公斤大袋放在 CP3 托盘上；若提出要求，可作其它包装安排

备注:

(*) Eur. Phar 欧洲药用硬脂酸镁符合现行的 USP，EP 和 JP

❋ 发碁可以检测国际药典要求的一切参数

❋ 以上所列数值均为特性值，欢迎索阅其详细资料

注：上述文本之目的仅为提供概括说明和忠告。此中包含的所有信息是以我们的认识之中最准确的。然而，我们无法接受任何对于不正确信息的责任。所有配方和推荐均无约束力的。我们产品之各用户时刻都有责任注意所有法律规定，特别是那些与专利、粮食法律和意外预防等相关的规定。鉴于使用环境及终端应用均超出我们的控制范围，在任何情况下，本公司及其分销商对于有关于产品及/或这里所载信息运用均不会负上任何责任。

裕 發 化 工 發 展 有 限 公 司

香港九龍新蒲崗雙喜街9-11號 匯達商業中心 1705室　電話：(852) 2633 2309　傳真：(852) 2687 5575　網址：www.evenchem.com