

硬脂酸镁

等级	熔点 ℃	氧化物含量 %	游离脂肪酸 最高%	挥发份 最高%	可溶性盐 最高%	堆密度 g/l	伙粒度 通过 200 目筛
S	130-145	7.2-8.0	1.5	4	0.1	180	2.0
Phar	130-145	7.2-8.0	1.5	4	0.1	160	2.0
Eur. Phar(*)	145-160	7.2-8.0	1.5	4	0.1	160	2.0

适用	用途
ABS 高冲击聚苯乙烯(HIPS) 制造和加工	内部润滑剂
可发性或发泡聚苯乙烯(EPS)	涂层剂和外部润滑剂
聚苯乙烯(PS)	制造过程中的一种润滑剂
化妆品	高级面部香粉, 牙膏等
建筑材料	作为疏水剂用于灰泥和墙粉中 (常用型号 S 级)
食品和饲料	用作防结块剂
药物	用于片剂生产 (常用型号 Phar 级和 Eur. Phar 级)

环境: 产品可进行生物降解

毒性: 产品无毒性, 可参考:

[美国] 美国粮食和药物管理局标题 21 CFR 172.863 – 175.300

[欧经会] 委托指令 90/128/EEC (日期: 1990 年 2 月 23 日及更进一步修改)

标准包装: 15 公斤袋放在 CP3 托盘上; 每个托盘 900 公斤

若提出要求, 可作其它包装安排

备注: (*) Eur. Phar 欧洲药用硬脂酸镁符合现行的 USP, EP 和 JP

* 发基可以检测国际药典要求的一切参数

* 以上所列数值均为特性值, 欢迎索阅其详细资料

注: 上述文本之目的仅为提供概括说明和忠告。此中包含的所有信息是以我们的认识之中最准确的。然而, 我们无法接受任何对于不正确信息之责任。所有配方和推荐均无约束力的。我们产品之各用户时刻都有责任注意所有法律规定, 特别是那些与专利、粮食法律和意外预防等相关的规定。鉴于使用环境及终端应用均超出我们的控制范围, 在任何情况下, 本公司及其分销商对于有关于产品及/或这里所载信息运用均不会负上任何责任。