

硬脂酸鎂

等級	熔點 ℃	氧化物含量 %	游離脂肪酸 最高%	揮發份 最高%	可溶性鹽 最高%	堆密度 g/l	夥粒度 通過 200 目篩
S	130-145	7.2-8.0	1.5	4	0.1	180	2.0
Phar	130-145	7.2-8.0	1.5	4	0.1	160	2.0
Eur. Phar(*)	145-160	7.2-8.0	1.5	4	0.1	160	2.0

適 用	用 途
ABS 高抗衝擊聚苯乙烯(HIPS) 製造和加工	內部潤滑劑
可發性或發泡聚苯乙烯(EPS)	塗層劑和外部潤滑劑
聚苯乙烯(PS)	製造過程中的一種潤滑劑
化妝品	高級面部香粉，牙膏等
建築材料	作為疏水劑用於灰泥和牆粉中 (常用型號 S 級)
食品和飼料	用作防結塊劑
藥物	用於片劑生產 (常用型號 Phar 級和 Eur. Phar 級)

環境: 產品可進行生物降解

毒性: 產品無毒性，可參考：

[美國] 美國糧食和藥物管理局標題 21 CFR 172.863 – 175.300

[歐經會] 委託指令 90/128/EEC (日期: 1990 年 2 月 23 日及更進一步修改)

標準包裝: 15 公斤袋放在 CP3 托盤上；每個托盤 900 公斤

若提出要求，可作其他包裝安排

備註: *

(*) Eur. Phar 歐洲藥用硬脂酸鎂符合現行的 USP，EP 和 JP

* 發基可以檢測國際藥典要求的一切參數

* 以上所列數值均為特性值，歡迎索閱其詳細資料

注：上述文本之目的僅為提供概括說明和忠告。此中包含的所有資訊是以我們的認識之中最準確的。然而，我們無法接受任何對於不正確資訊的責任。所有配方和推薦均無約束力的。我們產品之各用戶時刻都有責任注意所有法律規定，特別是那些與專利、糧食法律和意外預防等相關的規定。鑒於使用環境及終端應用均超出我們的控制範圍，在任何情況下，本公司及其分銷商對於有關於產品及/或這裡所載信息運用均不會負上任何責任。